

外装塗料用製品

シリコン樹脂をバインダーとして用いた塗料で、耐候性、耐汚染性に優れています。当社では、バインダーとして使用されるシリコン樹脂エマルジョンや撥水添加剤、シリコンプライマーなどの製品を取揃えています。



シリコン樹脂



シリコン樹脂エマルジョン



外壁に SREP を施したホテル(モスクワ)



外壁に SREP を施したホテル(クロアチア)



用途	製品名	外観	密度 25℃ g/cm ³	有効成分 %	有機溶剤	希釈剤	ワンポイント
シリコン樹脂エマルジョン (SREP 用バインダー)	SILRES® BS 45	乳白色液体	1.09	50	含まない	希釈せずに使用	有機溶剤を含まない樹脂エマルジョン
木材向け疎水化剤	SILRES® WH	乳白色液体	約1	54	含まない	水	木材表面に疎水性の膜を形成し、吸水性を抑える 既存水系塗料の疎水化添加剤としても使用可能
撥水添加剤	SILRES® BS 1306	乳白色液体	0.99	55	含まない	希釈せずに使用	水系塗料に添付することにより撥水性、ガス透過性向上
水系塗料向け耐水性・ 耐摩耗性改善添加剤	SILRES® BS 198 CN	無色液体	1.16	25	含まない	水	塗膜の耐水性、耐摩耗性を改善
外装塗料用プライマー	SILRES® BS 390	無色～淡黄色液体	1.06	100	含まない	トルエン キシレン 工業用ガンソリン	10～20倍に希釈して基材に含浸
	BC 2103	乳白色液体	0.95	50	含まない	水	5～10倍に希釈して基材に含浸
重防食塗料用バインダー	WACKER® SILICATE TES 40 WN	無色液体	1.06	100	含まない	希釈せずに使用	ジンクリッチペイント(亜鉛末塗料)などのバインダー